

Parquet Peuplier massif en 23 mm

DESCRIPTION: Bois blanc, souvent grisâtre ou teinté brun très pâle. L'aubier est peu à non distinct suivant l'espèce
Le fil est parfois légèrement ondulé

DENSITE: 450 kg/m³ soit 11 kg/m²

DURETE: 1.3 MPA = 1.3N/mm²

CHOIX:

AB Mélange du 1^{er} choix et du 2^{ème} choix acceptant des nœuds sains ≤ 5 mm Aubier exclu au parement

RUSTIQUE Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaunâtre ou marron).
Nœuds ≤ 15 m m. Possibilité de légères fentes en bout

FORMAT:

Dimensions (en mm)	GOO au parement (sans chanfrein)				
Longueur ± 0,5	Longueurs de 1500 à 2000 mm				
Largeur ± 0,5	100	110	130	150	180
Epaisseur ± 0,2	23				
Lames/bottes	10	10	10	10	5
Surface/palette de 2m	≈ 77,5	≈ 79,2	≈ 83,2	≈ 84	≈ 81

ASSEMBLAGE: rainure et languette sur la longueur et en bout.



TAUX D'HUMIDITE: entre 10 et 12% conformément à la norme NF EN 13226 (± 2%)

POSE: clouée, selon le DTU 51-1 des parquets à clouer

L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 65%.

COMPATIBILITE:

Non-compatible avec sol chauffant et sol rafraîchissant pour un parquet à clouer selon DTU 51-1.

CLASSEMENT AU FEU: ancien classement : M3. Nouveau classement selon l'Euroclasse : C, S1, D0

CLASSEMENT D'USAGE: le classement est fourni selon la norme expérimentale « XP B53-669 »

CONDUCTIVITE THERMIQUE: 0.15W/mK (zones envisagées pour usage public et commercial avec passage faible ou intermittent / C31).

