

## Parquet Peuplier massif en 27 mm

**DESCRIPTION:** Bois blanc, souvent grisâtre ou teinté brun très pâle. L'aubier est peu à non distinct suivant l'espèce. Le fil est parfois légèrement ondulé

**DENSITE:** 450 kg/m<sup>3</sup> soit 13 kg/m<sup>2</sup>

**DURETE:** 1.3 MPA = 1.3N/mm<sup>2</sup>

**CHOIX:**

**AB** Mélange du 1<sup>er</sup> choix et du 2<sup>ème</sup> choix acceptant des nœuds sains ≤ 5 mm Aubier exclu au parement

**RUSTIQUE** Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaunâtre ou marron).  
Nœuds ≤ 15 mm. Possibilité de légères fentes en bout



**FORMAT:**

Dimensions (en mm)	GOO au parement (sans chanfrein)	
Longueur ± 0,5	Longueurs de 1500 à 2000 mm	
Largeur ± 0,5	100	180
Épaisseur ± 0,2	27	
Lames/bottes	10	5
Surface/palette de 2m	≈ 77,5	≈ 60,7

**ASSEMBLAGE:** rainure et languette sur la longueur et en bout.



**TAUX D'HUMIDITE:** entre 10 et 12% conformément à la norme NF EN 13226 (± 2%)

**POSE:** clouée, selon le DTU 51-1 des parquets à clouer

L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 65%.

**COMPATIBILITE:**

Non-compatible avec sol chauffant et sol rafraîchissant pour un parquet à clouer selon DTU 51-1.

**CLASSEMENT AU FEU:** ancien classement : M3. Nouveau classement selon l'Euroclasse : C, S1, D0

**CLASSEMENT D'USAGE:** le classement est fourni selon la norme expérimentale « XP B53-669 »

**CONDUCTIVITE THERMIQUE:** 0.15W/mK (zones envisagées pour usage public et commercial avec passage faible ou intermittent / C31).

